

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PAVIMENTO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ENECLAD FPS 2000 EN SUELO DE PARKING

Se procedió a preparar la superficie mediante un granallado, pero al atascarse las máquinas con sorpresa se identificó que el sustrato base era slurry, por lo que se tuvo que cambiar el procedimiento inmediatamente para poder cumplir con el calendario de trabajo previsto, mediante un esmerilado y fresado para poder arrancar el slurry seguido de una limpieza especial. Se aplicó una capa gruesa de ENECLAD FPS 2000 a llana para tapan las múltiples coqueras aparecidas, autonivelando la superficie.



Finalmente se dio un acabado a toda la superficie con ENECLAD FPS 2000 además del pintado de rayas y números de las plazas de aparcamiento.